




colar e betumar cerâmica em piscinas



Uma piscina está permanentemente exposta a diversos agentes (químicos ou físicos) que com o passar do tempo provocarão a sua deteriorização.



Para assegurar uma colocação duradoura, é necessário utilizar um cimento-cola resistente à água, com prestações e aderência elevadas para resistir à pressão da água quando a piscina está cheia e à contrapressão quando a piscina está vazia.

A quantidade de cloro é o factor da degradação das juntas.



Para pequenos elementos (pastilha 2x2cm, ...) utilizar Topcola epoxy para realizar ao mesmo tempo a colagem e a betumação.

Aplicar Topcola epoxy junta sobre o suporte e nas costas das placas de quadrados de vidro.

Retirar o papel com água morna e alisar as juntas eliminando, com cuidado, o excedente.

Deixar secar bem a cola antes de encher as juntas com Juntaemcor Piscinas, Topcola Epoxy.

nota

Esperar no mínimo 20 dias antes de encher a piscina.
A estanquidade da piscina deve ser assegurada pela construção das suas paredes e fundo. O revestimento cerâmico é apenas um complemento à impermeabilização.

solução



+



ou



no interior